

CapaTrend

Gotowa do użycia, wysoce kryjąca, dyspersyjna farba do wnętrz.



Opis produktu

Zastosowanie	Farba do wykonywania wysoce kryjących powłok na ścianach i sufitach na wszystkich typowych powierzchniach wewnętrznych. Doskonale nadaje się zarówno do malowania powierzchni nowych jak też do wymalowań renowacyjnych.
Właściwości	■ Bezrozpuszczalnikowa, bez zmiękczaczy ■ Nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza ■ Wodorozcieńczalna, łagodna dla środowiska o nikłym zapachu ■ Dobrze dyfuzyjna $s_d < 0,1$ m ■ Wysoce kryjąca, często wystarcza jednokrotne nałożenie farby ■ Łatwa w użyciu
Spoivo	Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.
Wielkość opakowań	■ Standardowe: 2,5 l, 10 l ■ CapaTrend Schwarz: 12,5L
Barwa	Biała, biel antyczna (zbliżona do RAL 9010), czarna (CapaTrend Schwarz – jako matowa, lateksowa farba do wnętrz w specjalnym, głębokim czarnym kolorze, sprawdzająca się w natryskiwaniu maskującym instalacje wysokich sufitów galerii i centrów handlowych). CapaTrend nadaje się do barwienia maszynowego w systemie ColorExpress. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach używać farby z jednej partii produkcyjnej. Przy stosowaniu słabo kryjących kolorów takich jak czerwony, pomarańczowy, żółty, zaleca się wykonanie warstwy gruntującej farbą CapaTrend lub środkiem Caparol-Haftgrund w odpowiednio dopasowanym kolorze. Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej.
Stopień połysku	G4 - Głęboki mat (wg. PN EN 13300).
Skladowanie	Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.
Dane Techniczne	Własności wg normy PN EN 13 300: W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby. ■ Odporność na szorowanie na mokro: Klasa R3 ■ Zdolność krycia: Klasa H₁₀ 2 przy wydajności 7 m²/l tj. ok. 140 ml/m² ■ Granulacja: S1 drobna (do 100 μm) ■ Gęstość: ok. 1,56 g/cm³ dla B1 ok. 1,55 g/cm³ dla B3



Klasyfikacja według
karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1	wewnętrzne typ 2	wewnętrzne typ 3	zewnętrzne typ 1	zewnętrzne typ 2
+	+	–	–	–
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się				

Sposób użycia

Wymagany stan podłoża

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Wapienno-cementowe i cementowe tynki grupy P II i P III / wytrzymałość na ściskanie według PN-EN 998-1 co najmniej 1,5 N/mm²:

Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pyłące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat.

Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV / wytrzymałość na ściskanie według EN 13279 co najmniej 2 N/mm² :

Zagruntować środkiem Haftgrund EG. Tynki gipsowe z zeszkliwioną warstwą przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Ścianki z elementów gipsowych:

Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Haftgrund EG.

Płyty gipsowo-kartonowe:

Zeszlifować nadmiar szpachłówek. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Wykonać gruntowanie całości środkami Haftgrund EG, CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Beton:

Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.

Beton komórkowy:

Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:

Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Nośne powłoki malarskie:

Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatować (zeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Haftgrund EG.

Nienośne powłoki:

Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków na bazie żywicy syntetycznych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Piaszczące, pyłące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami CapaSol RapidGrund. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Farby klejowe:

Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:

Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nie przylegające:

Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Powierzchnie pokryte pleśnią:

Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią grzybobójczą farbą Indeko-W, Malerit-W lub Fungitex-W.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:

Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią środkiem Caparol Aqua-inn Nr.1.

Drewno i materiały drewnopochodne:

Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack (karty informacyjne nr 960 lub nr 052PL, 053PL).

Uzupełnianie drobnych ubytków:

Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachłówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

KARTA INFORMACYJNO-TECHNICZNA 343

Sposób nakładania	Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless. Przykładowe parametry natrysku dla urządzenia: WAGNER PS 3.25 Dysza Standard: 519 – 521 ; ciśnienie: 200 – 220 bar Dysza HEA: 515 – 517 ; Ciśnienie HEA 130 – 150 bar Filtry: w maszynie 60 mesh ; w pistolecie 50 mesh Wydajność: 2,6 L/min Rozcieńczenie: do 10 % Przykładowe parametry natrysku dla farby w kolorze czarnym dla urządzenia: WAGNER PS 3.25 Dysza Standard: 519 – 521 ; ciśnienie: 200 – 220 bar Filtry: w maszynie 60 mesh ; w pistolecie 50 mesh Wydajność: 2,6 L/min Rozcieńczenie: do 5 % Narzędzia po użyciu myć wodą.
Układ warstw na przygotowanych podłożach	Nakładać obficie i równomiernie farbą CapaTrend rozcieńczoną maks. 5% wody. Przy dużej różnicy koloru podłoża i farby zaleca się wcześniejsze zagruntowanie podłoża farbą CapaTrend rozcieńczoną maksymalnie 10% wody. Nierównomiernie chłonne podłoża zagruntować środkiem Haftgrund EG.
Zużycie	Ok. 140 ml/m ² przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.
Warunki obróbki	Minimalna temperatura stosowania i wysychania farby: +5 °C (materiału, otoczenia i podłoża).
Czas schnięcia	W temp. +20° C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.
Wskazówka	W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Przed natryskiem metodą Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić. W wypadku powierzchni o niekorzystnym oświetleniu (smugowym) zalecamy stosować farbę CapaSilan. W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug. Dlatego do mocno obciążonych powierzchni w intensywnych kolorach zalecamy stosowanie jako warstwy ochronnej farbę PremiumColor. Przestrzegać wytycznych zawartych w karcie technicznej produktu PremiumColor. Zmywanie farb matowych może powodować ich wyblszczenie. Nie jest to wada wyrobu, ale ich specyficzna cecha. Odznaczanie się miejsc w których wykonywane są miejscowe poprawki, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia.

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Uwaga (stan na dzień wydania)	W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.
Utylizacja	Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylicacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.
Dopuszczalna zawartość LZO	dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.
Kod produktu farby i lakiery	M-DF01
Deklarowany skład produktu	żywica poliwinylowa, węglan wapnia, ditlenek tytanu, silikaty, pigmenty i wypełniacze mineralne, woda, środki pomocnicze, konserwanty
Infolinia	Doradztwo techniczne: tel. +48 22 544 20 40 techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna: 343, stan: sierpień 2024

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowo Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o.o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. +48 22 544 20 40 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de